



PREMIUM PERFORMANCE

STUCCO

Revestimiento Acrílico Texturado

STUCCO CLASSIC es un revestimiento acrílico de terminación lisa y continua, diseñado para lograr un efecto stuccado moderno en muros interiores y exteriores. Su fórmula contiene resinas acrílicas, cargas minerales seleccionadas y pigmentos de alta resistencia, que otorgan una excelente nivelación, poder cubritivo y acabado estético sobrio.

Su principal ventaja es su capacidad de minimizar microfisuras y mejorar la regularidad superficial, funcionando como una capa de terminación de gran refinamiento visual.

RENDIMIENTO Y CONDICIONES DE APLICACIÓN. El consumo promedio es de 0,7 kg/m² por mano, con un espesor aproximado de 0,5 mm. Evitar la aplicación sobre superficies calientes, a temperaturas inferiores a 5°C o bajo exposición directa al sol o viento. **Las herramientas deben lavarse con agua inmediatamente después del uso.**

APLICACIONES. Ideal para superficies interiores de yeso, revoques finos, hormigón alisado o placas de durlock, donde se busca una terminación suave, sin textura visible. También puede utilizarse en exteriores resguardados, siempre sobre superficies bien niveladas.

INSTRUCCIONES DE USO. La superficie debe estar limpia, seca y firme, sin polvo, grasitud ni pintura deteriorada. En superficies nuevas: aplicar **Base UltraTex®**, dejar secar por 12 horas, y luego aplicar STUCCO con llana metálica. En superficies pintadas: lijar, reparar con enduido plástico exterior si fuera necesario, y aplicar como en superficies nuevas.



LAVADO CON AGUA



ALTA NIVELACIÓN



HIDROREPELENTE



CUBRIMIENTO UNIFORME



FÁCIL DE MANTENER

PRESENTACIÓN

Balde 5kg, 30kg / Tambor 300kg



ESPESOR / CONSUMO APROXIMADO

S. CLASSIC 0,5mm 0,7 kg/m² por mano

TIEMPO DE SECADO

Entre manos: 8 a 12 horas
Total: 4 a 7 días

APLICACIÓN

Llana





STUCCO CLASSIC

Revestimiento acrílico de terminación lisa, continua y sobria, ideal para espacios donde la superficie cobra protagonismo desde la pureza. Aplicado con llana metálica, permite lograr un acabado uniforme, suave al tacto y de excelente cubritivo, que disimula imperfecciones leves sin recurrir a texturas. Su apariencia limpia y monolítica transmite orden, claridad y sofisticación. Perfecto para interiores de estilo moderno, minimalista o arquitectónico, donde se valoran la proporción, la calma visual y la permanencia.



Se aplica con llana metálica flexible, en capas sucesivas y controladas.

Se comienza extendiendo una mano de base sobre toda la superficie, procurando mantener un espesor mínimo y uniforme. Una vez seca (tras 24 horas), se puede lijar suavemente en seco con lija de malla 150 para eliminar imperfecciones. A continuación, se aplica el producto en manchas o capas fragmentadas, completando el diseño mediante nuevas pasadas que llenan los espacios vacíos.

El acabado marmolado característico se logra friccionando con el filo de la herramienta metálica durante la aplicación, lo que activa el brillo superficial propio del estuco acrílico. Es importante trabajar en condiciones ambientales estables y en paños completos para garantizar continuidad visual.



Acceso Sur, Lateral este, Kilometro 22,
Perdriel, Luján de Cuyo, Mza. Arg.

  [ultratex.ar](https://www.ultratex.ar)



RECOMENDACIONES GENERALES

ALMACENAMIENTO. Guarde los envases en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y luz solar directa. Mantenga los recipientes bien cerrados cuando no estén en uso para evitar la evaporación y la formación de grumos.

MEZCLA Y HOMOGENEIZACIÓN. Antes de usar, revuelva el contenido del envase para asegurar una mezcla uniforme. En caso de utilizar más de un envase, mezcle los productos antes de la aplicación para mantener la consistencia deseada.

CONDICIONES DE APLICACIÓN. Evite aplicar el recubrimiento acrílico en condiciones climáticas extremas, como temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 30°C. Aplique el producto en áreas bien ventiladas para minimizar la exposición a vapores.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. En caso de necesitar limpiar las superficies pintadas, utilice únicamente detergente líquido no abrasivo, agua y una esponja o paño suave. No utilice solventes agresivos, productos abrasivos o herramientas metálicas que puedan dañar la textura del recubrimiento.

PROTECCIÓN PERSONAL. Utilice equipo de protección personal, como guantes, gafas y mascarilla, durante la aplicación para minimizar el contacto con la piel y la inhalación de vapores.

MANTENIMIENTO DEL COLOR. Para mantener la integridad del color, evite la exposición prolongada a la luz solar directa y a condiciones climáticas extremas.

PRIMEROS AUXILIOS. En caso de contacto con la piel o los ojos, lave inmediatamente con agua abundante. Si la irritación persiste, busque atención médica. Si se ingiere el producto, llame de inmediato al centro de toxicología o consulte a un médico.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Almacene el producto en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños y mascotas.



La información proporcionada en este documento refleja nuestro mejor conocimiento actual y se entrega con total buena fe, basada en nuestra experiencia y en los resultados obtenidos mediante ensayos realizados bajo normas locales y procedimientos internos. Sin embargo, debe considerarse únicamente como una guía general, ya que las condiciones en obra pueden variar debido a múltiples factores, como el almacenamiento, la manipulación, la aplicación, los soportes, los elementos utilizados para tal fin, las condiciones ambientales y la idoneidad del aplicador.

Es fundamental que cada usuario evalúe la conveniencia del producto para su aplicación y finalidad específicas, ya que una aplicación incorrecta podría comprometer su desempeño, incluyendo atributos como la impermeabilidad y otras propiedades técnicas. La empresa no asume responsabilidad alguna por recomendaciones específicas, garantías de comercialización para propósitos particulares ni obligaciones fuera de cualquier relación legal que pudiera existir.

Además, nos reservamos el derecho de modificar las propiedades de nuestros productos en cualquier momento y sin previo aviso. Para obtener más información y advertencias relacionadas con el manejo, almacenamiento y disposición de los productos, se recomienda consultar la hoja de seguridad en su versión más reciente.



Acceso Sur, Lateral este, Kilometro 22,
Perdriel, Luján de Cuyo, Mza. Arg.

 [ultratex.ar](https://www.ultratex.ar)

